

建築用シーラー

EPシーラー 白

系 統 アクリル樹脂エマルジョン系着色シーラー

 適用規格 JIS K 5663 合成樹脂エマルジョンシーラー
 JIS A 6909 外装薄塗材E 下塗材

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

特 長

- 1) アルカリシール効果が優れています。
- 2) 速乾性です。
- 3) 素地の吸い込み止めが優れています。
- 4) 着色シーラーであるので上塗りのトマリの向上にも効果的です。

塗装条件

塗装方法	は け	ローラー	スプレー	エアレス スプレー	
希 積 率	50～100%	50～100%	50～100%	50～100%	
標準所要量 (kg/m ² /回)	0.09～0.12	0.09～0.12	0.09～0.12	0.09～0.12	
標準塗付け量 (kg/m ² /回)					
希 積 剤	上 水				

- 注) (1) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
 (2) 標準塗付け量は、0.09 (kg/m²/回) です。
 (3) 所要量・塗付け量の定義は、JASS18に準拠しております。

塗装間隔

		温 度	
項 目		23℃	
標準塗装間隔	最 短	2 時間	
	最 長	7 日	
使 用 時 限		—	

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	15kg
2 混 合 比	—
3 色	白(淡彩色も可)
4 つ や	無
5 仕 上 が り 感	平 滑
6 塗 料 比 重	1.20
7 溶 剤 比 重	1.00(上 水)
8 加 熱 残 分	46%
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	—
11 有 機 則 / 特 化 則	—
12 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	非 危 険 物
13 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	—

主な適用素材

コンクリート、スレート、モルタル、石膏ボード

主な適用下塗塗料

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

 ビニデラックス各種、アレスアクアグロス、アレスノキテンコート、
 アレスエコクリーンシリーズ、等

使用上の注意事項

- 1) モルタル、コンクリートなどのアルカリ質素材は、水分8%以下、pH10以下になるまで十分に乾燥させて下さい。
- 2) 使用前に十分かき混ぜて均一にしてから塗付して下さい。
- 3) 低温時(5℃以下)、多湿時(85%RH以上)での塗装は避けて下さい。
- 4) 脆弱な素材(硅カル板など)に対する含浸用としては不適です。(この場合は、浸透形Mシーラーなどの浸透性の良いシーラーを使用して下さい。)
- 5) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。